

**CHARAKTERISTIKA
PRODUKTU**

Speciální dekorativní materiál s obsahem speciálních vláken díky kterým je možno vytvořit různé i hrubě strukturované podklady pro další finální úpravu dekorativními materiály v interiérech.

SLOŽENÍ

Produkt je bez obsahu alkylfenoethoxylátu, obsahuje pryskyřice ve vodním prostředí, obsahuje vybrané kamenivo a vysoce kvalitní vlákna.

**VLASTNOSTI
PRODUKTU**

| | hodnota | metoda |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| sušina | 72-76 % | vnitřní PF25 |
| schnutí (tloušťka 2 mm) | přetíratelné po 48 h kompletní 5 dní | vnitřní PF2 |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | hodnota | metoda |
|---------------------|-----------------|-------------|
| specifická hmotnost | 1560 - 1660 g/l | vnitřní PF3 |

SKLADOVATELNOST

Živostnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

BARVA

bezbarvý, neutrální

POUŽITÍ

Produkt se používá pro prostory soukromé i veřejné, kde je požadována speciální dekorativní úprava stěn, efekt druhu struktury závisí na zručnosti aplikátora, použitém nářadí a jeho kreativě. Před použitím výrobek dobře promíchejte. Nářadí po použití omyjte ihned vodou.

ZPUSOB NANÁŠENÍ

Nerezové hladítko nebo jakékoli nářadí určené pro dosažení požadovaného efektu.

ŘEDĚNÍ

výrobek je připraven k použití

VYDATNOST

0.2-0.4 m²/kg. Spotřeba je indikativní a liší se od požadované hrubosti struktury tvořeného podkladu

**TEPLOTA PRO
APLIKACI**

+5°C +30°C

POSTUP APLIKACE

Podklad musí být čistý, suchý, vyzrálý, bez mastnot a soudržný.

Na stěny nové i staré, cementové, vápennocementové, vápenné omítky i sádrokarton :

Podklad musí být čistý, suchý, vyzrálý, bez mastnot a soudržný.

1. Aplikujte 1 nátěr ABSOLUTECAP a nechte zaschnout
2. Aplikujte materiál STONEART (připraven k použití) na suchý podklad nerovnoměrným nanášením nerezovým hladítkem ve všech směrech za účelem vytvoření povrchu s nepravidelnou tloušťkou, chcete-li dosáhnout hladšího povrchu místně nebo i celoplošně, cca po 1 hodině navlhčete povrch vodou a zahlaďte do požadovaného efektu
3. Po zaschnutí povrchu aplikujte některý z finálních dekorativních materiálů nanášených štětcem nebo houbou