

Ochranný lak na dekorativní materiál OXIDCAP

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU Akrylátový ochranný lak, nežloutnoucí, vodou ředitelný, určen k ochraně dekorativního materiálu měděného vzhledu OXIDCAP FONDO zoxidovanému materiálem OXIDCAP ATTIVATORE.

SLOŽENÍ Výrobek s vysoce kvalitními akrylovými pryskyřicemi.

VLASTNOSTI PRODUKTU	hodnota	metoda
odolnost proti oděru	dobrá	
odolnost proti poškrábání	dobrá	
odolnost proti omývání čistícími prostředky	dobrá	
odolnost proti skvrnám od potravinářských tekutin	dobrá	
odolnost proti zežloutnutí vzhled zaschlého povrchu	dobrá	
sušina	polomatný 24-28%	vnitřní PF25

TECHNICKÉ ÚDAJE	hodnota	metoda
specifická hmotnost	1000-1100 g/l	vnitřní PF3
lesk	>80	vnitřní PF6
schnutí	přetíratelnost 12hod kompletní 5 dní	vnitřní PF2

SKLADOVATELNOST Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C . skladovat mimo dosah zdrojů vznícení.

BARVA transparentní, bezbarvý

POUŽITÍ Je určen k povrchové ochraně dekorativního systému měděného vzhledu OXIDCAP FONDO zoxidovaného roztokem OXIDCAP ATTIVATORE.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ štětec, váleček s krátkým chlupem

ŘEDĚNÍ max až do 10% vodou

VYDATNOST 14-16 m²/l na vrstvu

TEPLOTA PRO APLIKACI +10°C +30°C

OXIDCAP FINITURA

Ochranný lak na dekorativní materiál OXIDCAP

PŘÍPRAVA PODKLADU A APLIKACE

24 hod po poslední vrstvě aplikace materiálu OXIDCAP ATTIVATORE na podkladní materiál OXIDCAP FONDO, poté co se dosáhl požadovaná úroveň dekorativní oxidace měděného povrchu, jemně očistěte povrch od zbytků prášku oxidu mědi a poté naneste jednu nebo více vrstev finálního ochranného laku OXIDCAP FINITURA podle stupně požadované ochrany povrchu.