

Finální povrchová úprava s jemným strukturovaným perleťovým efektem

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Finální dekorativní povrchová úprava stěn interiérů, která díky perleťovým pigmentům a speciálním plnivům dodávají substrátu jemný texturovaný povrch se stále se měnící a příjemnou hrou světla, barev a odlesků. Vhodný pro získání dekorací příjemných na dotek. Jelikož je bez zápachu, je zvláště vhodný pro aplikace ve špatně větraném prostředí. Je vyroben ze zvolených surovin s nízkým dopadem, se sníženým zněčištěním a s minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a bezpečnost uživatelů. Výrobek splňuje požadavky **Třídy A+**.

## SLOŽENÍ

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a perleťových pigmentů.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

	hodnota	metoda
difuze vodních par	dobrá	
odolnost vůči nárazu	vysoká	
špinivost	nízká	
omyvatelnost	vysoká	
sušina	48-52 %	vnitřní PF25

## TECHNICKÉ ÚDAJE

	hodnota	metoda
specifická hmotnost	1270-1370 g/l	vnitřní PF3
schnutí	přetíratelnost : 5-8h; kompletní: 5 dnů	vnitřní PF2

## SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

## BARVA A TÓNOVÁNÍ

Výrobek je dodáván v odstínu stříbrné báze, která se používá k dosažení všech odstínů prezentovaných v katalogu odstínů tohoto výrobku.

## POUŽITÍ

Výrobek je určen k dekorativní úpravě stěn interiérů veřejných i soukromých prostor. Efekt designu textury závisí na manuální zručnosti aplikátora a použitém množství produktu.

Pro získání homogenního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným nářadím a jedním aplikátorem. Aplikujte celou stěnu za mokra a nepřetržitě bez přerušení. Před aplikací produkt promíchejte.

Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou.

## ZPŮSOB NANÁŠENÍ

speciální aplikační štětec

## ŘEDĚNÍ

až do 10% vodou

## CALIPSO

Finální povrchová úprava s jemným strukturovaným perleťovým efektem

**VYDATNOST** 10-12 m<sup>2</sup>/l na vrstvu

**TEPLOTA PRO  
APLIKACI** +5°C +30°C

### **PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE**

Aplikovaný povrch před aplikací výrobku musí být soudržný, zbaven všech nečistot a masnot, vyzrálý a suchý. Před aplikací produktu naneste válečkem s krátkým chlupem jednu nebo více vrstev podkladního nátěru ABSOLUTE CAP zředěného 5-10% vody. Přibližně po 3 hodinách (v závislosti na okolní teplotě) proveďte aplikaci jedné vrstvy výrobku CALIPSO speciálním štětcem nepravidelnými nebo kruhovými tahy stejnoměrného designu na celé ploše. Pro zvýšení odolnosti vůči oděru a zvýšení omyvatelnosti je možné na exponovaných plochách aplikovat ochranný lak DECOR PROTECTIVE.