

Finální dekorativní pololesklá povrchová úprava se stínovaným perleťovým efektem

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Vodou ředitelný, vodě nepropustný a dostatečně prodyšný materiál, který se snadno nanáší, ideální pro profesionální použití, vzhledem k tomu, že je vysoce kompatibilní a má vynikající přilnavost a zpracovatelnost na různých typech podkladů.

Vhodný pro použití v interiéru, pololesklý, bez zápachu, složený z akrylových pryskyřic ve vodní emulzi a jemně kovových pigmentů, které vytvářejí proměnlivou a příjemnou hru světla, barev a odlesků. Vhodný pro získání speciálních dekorací s jemnou strukturou.

Jelikož je bez zápachu, je obzvláště vhodný pro použití ve špatně větraném prostředí. Je vyroben z vybraných surovin pro jejich nízký negativní dopad na životní prostředí a minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a bezpečnost uživatelů žijících v daném prostředí. Výrobek splňuje požadavky **Třídy A+**.

SLOŽENÍ

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a perleťových pigmentů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

| | hodnota | metoda |
|----------------------|---------|--------------|
| difuze vodních par | dobrá | |
| odolnost vůči nárazu | vyšoká | |
| špinivost | nížká | |
| omyvatelnost | vyšoká | |
| sušina | 43-47% | vnitřní PF25 |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | hodnota | metoda |
|---------------------|---|-------------|
| specifická hmotnost | 1160-1260 g/l | vnitřní PF3 |
| schnutí | přetřítelnost: 5-8hod kompletní: 5 dnů | vnitřní PF2 |

SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

BARVA A TÓNOVÁNÍ

Bílá a Perleťová báze.

Výrobek je dodáván v odstínu perleťové báze, která se používá k dosažení všech odstínů prezentovaných v katalogu odstínů tohoto výrobku

POUŽITÍ

Vodou ředitelný, vodě nepropustný a dostatečně prodyšný materiál, který se snadno nanáší, ideální pro profesionální použití, vzhledem k tomu, že je vysoce kompatibilní a má vynikající přilnavost a zpracovatelnost na různých typech podkladů. Podklad musí být perfektně hladký.

Vytrožený dekorativní efekt závisí na manuální zručnosti aplikátora a také na množství aplikovaného materiálu. Pro získání homogenního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným nářadím a jedním aplikátorem. Aplikujte celou stěnu za mokra a nepřetržitě bez přerušení. Před aplikací produkt promíchejte.

Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou

MANIA

Finální dekorativní pololesklá povrchová úprava se stínovaným perleťovým efektem

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

váleček, nerezové hladítko

ŘEDĚNÍ

max až do 10% vodou

VYDATNOST

13-15 m²/l na vrstvu

TEPLOTA PRO APLIKACI

+5°C +30°C

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

Aplikovaný povrch před aplikací výrobku musí být soudržný, zbaven všech nečistot a masnot, vyzrálý a suchý a perfektně hladký.

1. Před aplikaci produktu naneste válečkem s krátkým chlupem jednu nebo více vrstev podkladního nátěru ABSOLUTE CAP zředěného 5-10% vody.
2. Po 3 hod aplikujte válečkem s krátkým chlupem jednu vrstvu produktu MANIA naředěn 5-10% vodou anebo bez ředění jednu vrstvu nerezovým hladítkem
3. Po 5-8 hod aplikujte nerezovým hladítkem druhou vrstvu neředěného produktu krouživými pohyby za účelem vytvoření povrchu bohatým na kovové odlesky

Pro zvýšení odolnosti proti oděru, poškrábání a zvýšení omyvatelnosti čistícími prostředky můžete aplikovat vrstvy ochranného laku DECOR PROTECTIVE.