

Finální dekorativní povrchová úprava na přírodní bázi vyrobena z dlouho vyzrálého vysoce kvalitního vápna. Materiál Prestigio aplikovatelný ve 4 různých designových efektech: marmorino, travertino, beton anebo efekt reálného kamene. Prestigio, vzhledem k jeho vápennému složení, umožňuje maximální prodyšnost finálního povrchu a díky svému složení má navíc vynikající protiplísňové schopnosti díky speciálnímu složení hašeného vápna.

• Hlavní charakteristika produktu:

- dodá naaplikovanému povrchu jemný vzhled přírodního syrového materiálu
- zcela přírodní na bázi vysoce kvalitního vyzrálého hašeného vápna
- vynikající prodyšnost
- umožňuje získat různé efekty finálního designu, mimo jiné :marmorino, travertino, beton a efekt reálného kamene
- produkt splňuje parametry a požadavky Nařízení EU 2004/42/CE (č..161/2006) které omezuje emise organických těkavých látek (VOC) do ovzduší

• Vzhled: marmorino, travertino, betonový efekt (pohledový beton), efekt reálného kamene

• Odstíny: bílý anebo odstíny dosažitelné dle vzorníku barvicím systémem Absolu System

• Technické vlastnosti produktu při 20°C a 65% vlhkosti

Specifická hmotnost:	1,67 ± 0,05 kg/l
Obsah sušiny (110°C):	71% ±2
Viskozita (Brookfield):	Neměřena
teoretická spotřeba produktu:	2,0-2,2 Kg/m ² ve dvou vrstvách pro efekt marmorino 1,6-1,9 Kg/m ² v jedné vrstvě pro efekt travertino 1,6-1,9 Kg/m ² v jedné vrstvě pro efekt pohledového betonu 1,6-1,9 Kg/m ² v jedné vrstvě pro efekt reálného kamene
doba schnutí:	suchý na dotek: 4 hodiny Přetíratelný : po 24 hod (může se lišit podle okolních místních podmínek)
doba skladovatelnosti (v studeném a suchém místě):	12 měsíců (chraňte před mrazem)
bod vzplanutí (DIN 53213):	není relevantní

• Pokyny pro použití

Promíchejte pečlivě produkt před použitím.

Způsob aplikace:	nerezové hladítko se zakulacenými rohy
Doporučené ředění:	produkt je po promíchání připraven k použití

• Pracovní postup

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, oproštěn prachu a nesoudržných částic. V případě kontaminace starého povrchu plísněmi, opatřete povrch spec. protiplísňovým nátěrem. Pokud je nutno, vyspravte starý povrch speciální maltou. Omítky a jejich opravy, pokud nebudou vyzrálé mohou způsobit změnu barevného odstínu, kruhy a podpořit vznik solí. V případě aplikace na již nabarvený povrch, ujistěte se o kompatibilitě a přilnavosti s aplikovaným produktem.

Podkladní nátěr

1 x FONDO – speciální základní podkladní nátěr, který se používá systémově před aplikací všech produktů dekorativní řady STILNOVO.

Finální vrstvy

EFEKT MARMORINO: 2 x PRESTIGIO – produkt se aplikuje neředěný ve dvou vrstvách, použitím nerezového hladítka se zakulacenými rohy, aby se zabránilo vzniku nepříjemných rýh ve fázi nanášení a hlazení povrchu: naaplikujte první vrstvu stejnoměrně dokud nanesená vrstva dosáhne tloušťky max. 2mm; po vyschnutí první vrstvy (cca 24 hod) aplikujte druhou vrstvu a jakmile má produkt tendenci schnout, proveďte zahlazení povrchu hladítkem mírným tlakem až do vyhlazení a vyleštění povrchu k dosažení tradičního efektu marmorina. Finální úroveň lesku povrchu závisí na kontaktu a tlaku mezi čepelí hladítka a finální vrstvou materiálu a tudíž povrch musí být plochý, hladký a bez propadlin a proláklín. Posléze ochraňte povrch aplikací vrstvy transparentního ochranného vosku.

EFEKT TRAVERTINO: 1 x PRESTIGIO – produkt se aplikuje neředěný v jedné vrstvě, použitím nerezového hladítka se zakulacenými rohy, aby se zabránilo vzniku nepříjemných rýh ve fázi nanášení a hlazení povrchu: naaplikujte první vrstvu stejnoměrně dokud nanesená vrstva dosáhne tloušťky max. 3mm, okamžitě po nanesení první vrstvy proveďte válečkem – houba po aplikovaném povrchu “ poškození ” hladkého povrchu za účelem dosažení “ hřebenů s vrcholky “, poté ponechte povrch zavadnout minimálně na 15 min a poté proveďte “ zahlazení “ mírným tlakem válečku – houba a poté dotvořte tradiční design efektu travertina lineárním pravítkem a ještě před zaschnutím zahladte povrch nerezovým hladítkem za účelem zahlazení povrchu, po vyschnutí produktu aplikujte vrstvu patinace STILNOVO TOSCANA vybraného odstínu.

EFEK POHLEODVÝ BETON: 1 x PRESTIGIO – produkt naaplikujte neředěný v jedné vrstvě, použitím nerezového hladítka se zakulacenými rohy, aby se zabránilo vytvoření nepříjemných rýh ve fázi nanášení a hlazení povrchu: naaplikujte první vrstvu stejnoměrně dokud nanesená vrstva nedosáhne tloušťky max. 2mm, poté ihned proveďte narýsování poškození hladkosti povrchu v různých požadovaných směrech a hustotě za použití hladítka “ les “ za účelem vytvoření požadovaného designu surovosti a nedokonalosti povrchu pohledového betonu. poté ponechte povrch zavadnout minimálně na 15 min a poté proveďte “ zahlazení “ povrchu mírným tlakem hladítkem, po zaschnutí povrchu je možnost povrch navlhčit postříkáním za účelem dotvoření požadovaného designu vyhlazením nebo doplněním materiálu do “ poškozených “ rýh a následným zahlazením povrchu. Tuto operaci je možné opakovat až do doby dosažení požadovaného designu pohledového betonu. Po úplném zaschnutí povrchu aplikujte buď patinaci STILNOVO TOSCANA požadovaného odstínu anebo proveďte aplikaci jedné vrstvy transparentního ochranného vosku..

EFEKT REÁLNEHO KAMENE: 1 x PRESTIGIO - produkt naaplikujte neředěný v jedné vrstvě, použitím nerezového hladítka se zakulacenými rohy, aby se zabránilo vytvoření nepříjemných rýh ve fázi nanášení a hlazení povrchu: naaplikujte první vrstvu stejnoměrně dokud nanesená vrstva nedosáhne tloušťky max. 3mm, ihned proveďte do nanesené vrstvy rýhy a požadovanou texturu způsobem a liniemi připomínajícím strukturu přírodního kamene, poté ponechte povrch zavadnout min 15 min a poté zahladte povrch mírným tlakem vzniklé nerovnosti a poté po 30 min proveďte zahlazení povrchu hladítkem za použití většího tlaku. Po celkovém vyschnutí naaplikujte vrstvu dekorativní patinace STILNOVO DUECENTO v požadovaném odstínu za použití spec. aplikační rukavice nebo mořské houby zatíráním a odstraňováním přebytečného materiálu z povrchu za účelem dosažení požadovaného efektu přírodního kamene a jeho vzhledu.

• **Technická specifikace**

Dekorativní finální povrchová úprava na bázi vyzrálého hašeného vápna k dosažení efektů marmirino, travertino, pohledový beton anebo vzhled přírodního kamene pro použití v interiérech. Obsah sušiny cca 71% ± 2%, specifická hmotnost 1,67± 0,05 kg/l.